

Số 00108/N6.22/ĐG

Ngày 31/05/2022

Trang 01/01

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THUẬN THIÊN
Địa chỉ : 136 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Tên mẫu theo khai báo : Mẫu vật liệu của sản phẩm hồ ga nhựa PP
- Số lượng mẫu : 01 mẫu, gồm 03 tấm, kích thước (250x250) mm
- Nội dung giám định : Xác định độ bền kéo theo ASTM D 638-14 & độ bền hóa chất (nước, muối, axit và kiềm) theo ASTM D 543-20
- Phương pháp giám định : QTGD 11: 2020 – Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Phương pháp thử : ASTM D 638-14 & ASTM D 543-20
- Ngày nhận mẫu : 18/05/2022
- Thời gian giám định : 18/05/2022 – 31/05/2022
- Điều kiện giám định :
 - Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
 - Nội dung giám định và phương pháp thử thực hiện theo yêu cầu khách hàng.
- Kết quả giám định :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
1. Độ bền kéo	MPa	ASTM D 638-14	23,2
2. Độ bền hóa chất (Độ thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch) <ul style="list-style-type: none">Nước10 % NaCl30 % H₂SO₄40 % NaOH	g/m ² (%)	ASTM D 543-20	0,05 (0,01) 0,02 (0,01) 0,13 (0,01) -0,05 (-0,01)

Ghi chú: - Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN



Lê Ngọc Trác

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Hùng

Số 00108/N6.22/ĐG


PHỤ LỤC

Ngày 31/05/2022

Trang 01/01

(Kèm theo Thông báo kết quả giám định kỹ thuật số 00108/N6.22/ĐG, ngày 31/05/2022)

HÌNH CHỤP MẪU GIÁM ĐỊNH



-----Hết-----

